

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ファイヤーブレイクF4 上塗り用
品番	UF-73-***P
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 無黄変タイプで速乾性です。 不燃材料認定を取得しています。			
配合比		15℃以下	15～25℃	25℃以上
	主剤品番	UF-73-P 100	UF-73-P 100	UF-73-P 100
	硬化剤	CB-230 25	CB-230 25	CB-230 25
	うすめ液	TU-11-P 75～100	TU-12-P 75～100	TU-13-P 75～100
	可使時間	8時間以上	8時間以上	8時間以上
塗布量	60～70 g/m ² (配合塗料として)			
乾燥時間		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	20分	15分	10～15分
	硬化乾燥	6～7時間	4時間	3時間
用途	一般木工製品及び木製内装建材の上塗り			
備考	<ul style="list-style-type: none"> シンナーは季節により、TU-11-P (冬用)、TU-12-P (春秋用)、TU-13-P (夏用) をご使用下さい。また高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39 (リターダー) を10%程度加えて下さい。 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。 ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。 <p>※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なる場合があります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 ※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。170623</p>			