

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	UR - 1555 - P
品名	ピュア サフェーサー ブラック
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	肉持ち・充填性が良く、ボード類への塗装で後ヤセが少ない。 乾燥性に優れる	
配合比	A液	100
	B液 (CB - 055)	50
	ピュアうすめ液(TU - 12 - P)	25 ~ 50
可使時間	3時間 (20 )	
塗布量	100 ~ 150 g / m <sup>2</sup>	
乾燥時間	指触乾燥	15分 (20 )
	硬化乾燥	3時間 (20 )
用途	一般内装用建材、MDF素材のエナメル仕上げ用下塗り	

## 備考

- ・エナメル塗装においては、研磨後オーバーナイト以上インターバルをおかないで下さい。
- ・シンナーは季節により、TU - 11 - P (冬用)、TU - 12 - P (春秋用)、TU - 13 - P (夏用)をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU - 39 (リターダー)を主剤に対して10%程度加えて下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

090428

