

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	US-40-P
品名	ピュア サンジングシーラー
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り、ローラー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 ・乾燥性が速く、作業性に優れます。 ・耐衝撃性が良く、打痕白化のリスクが少ない 			
配合比 および 可使時間	温度別標準配合比			
		15℃以下	15~25℃	25℃以上
	主剤品番	US-40-WP 100部	US-40-CP 100部	US-40-SP 100部
	硬化剤	CB-086 50部	CB-086 50部	CB-086 50部
	うすめ液	TU-11-P 75部	TU-12-P 75部	TU-13-P 75部
	可使時間	4時間	2時間	2時間
塗布量	80~120 g/m ² (希釈配合品として)			
乾燥時間		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	20分	15分	10~15分
	研磨可能時間	4~5時間	2~3時間	2時間
用途	木製内装建材及び一般木工製品の下塗り、中塗り			

備考:

- ・本製品は乾燥性調整のため季節により主剤処方にS(夏用)、C(春秋用)、W(冬用)を用意しております。季節に応じた塗料をご利用下さい。
- ・外希釈用シンナーは表面乾燥性、平滑性調整のため、季節に応じてTU-13-P(夏用)、TU-12-P(春秋用)、TU-11-P(冬用)をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39(リターダー)を10%程度加えて下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

※ このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

191212

