

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュア サンジングシーラー
品番	US-77-P
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り、ローラー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料																						
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。</li> <li>・乾燥性が速く、作業性に優れます。</li> <li>・無黄変型で透明性に優れ、素材の退色が少ない。</li> <li>・素材の濡れ色感が少なく白木地仕上げに適する。</li> </ul>																						
配合比 および 可使時間 (数値は標準値です)	<p>温度別標準配合比</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>15℃以下</th> <th>15～25℃</th> <th>25℃以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主剤品番</td> <td>US-77-P 100部</td> <td>US-77-P 100部</td> <td>US-77-P 100部</td> </tr> <tr> <td>硬化剤</td> <td>CB-083 50部</td> <td>CB-083 50部</td> <td>CB-083 50部</td> </tr> <tr> <td>うすめ液</td> <td>TU-11-P 50～75部</td> <td>TU-12-P 50～75部</td> <td>TU-13-P 50～75部</td> </tr> <tr> <td>可使時間</td> <td>5～6時間</td> <td>3～4時間</td> <td>2時間</td> </tr> </tbody> </table>				15℃以下	15～25℃	25℃以上	主剤品番	US-77-P 100部	US-77-P 100部	US-77-P 100部	硬化剤	CB-083 50部	CB-083 50部	CB-083 50部	うすめ液	TU-11-P 50～75部	TU-12-P 50～75部	TU-13-P 50～75部	可使時間	5～6時間	3～4時間	2時間
	15℃以下	15～25℃	25℃以上																				
主剤品番	US-77-P 100部	US-77-P 100部	US-77-P 100部																				
硬化剤	CB-083 50部	CB-083 50部	CB-083 50部																				
うすめ液	TU-11-P 50～75部	TU-12-P 50～75部	TU-13-P 50～75部																				
可使時間	5～6時間	3～4時間	2時間																				
塗布量	80～100 g/m <sup>2</sup> (希釈配合品として)																						
乾燥時間 (数値は標準値です)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10℃</th> <th>20℃</th> <th>30℃</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指触乾燥</td> <td>20分</td> <td>15分</td> <td>10～15分</td> </tr> <tr> <td>研磨可能時間</td> <td>8時間以上</td> <td>6～7時間</td> <td>5時間</td> </tr> </tbody> </table>				10℃	20℃	30℃	指触乾燥	20分	15分	10～15分	研磨可能時間	8時間以上	6～7時間	5時間								
	10℃	20℃	30℃																				
指触乾燥	20分	15分	10～15分																				
研磨可能時間	8時間以上	6～7時間	5時間																				
用途	出窓、木質内装建材及び一般木工製品の下塗り、中塗り																						
備考:	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外希釈用シンナーは表面乾燥性、平滑性調整のため、季節に応じてTU-13-P(夏用)、TU-12-P(春秋用)、TU-11-P(冬用)をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39(リターダー)を10%程度加えて下さい。</li> <li>・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。</li> <li>・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。</li> </ul> <p>※ このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。</p> <p>※ 本製品をご使用の際には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守して下さい。 191212</p>																						