

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	US - 90 - P
品名	ピュアサンジングシーラー G - CATタイプ
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。</li> <li>・肉持ちが良く、研磨性に優れます。</li> <li>・G - CATシステムをご利用いただくことが可能で、アクセル(DU - 01)を混合することにより超速乾塗料として使用できます。</li> </ul>	
配合比	A液	100
	B液 (CB - 001)	50
	ピュアうすめ液(TU - 12 - P)	60 ~ 80
可使時間	3時間 (20)	
塗布量	スプレーまたはG - CAT塗装機 80 ~ 100 g / m <sup>2</sup>	
乾燥時間	指触乾燥	10分 (20)
	硬化乾燥	2時間 (20) G - CAT塗装システム利用時： DU - 01 10%混入時 1時間
用途	一般木工製品及び木製内装建材の下塗り、及び中塗り	

## 備考

- ・G-CATシステム塗装では一度に厚塗りすると経時塗膜白化の恐れがありますのでご注意ください。
  - ・うすめ液は表面乾燥性、平滑性調整のため、季節によりピュアうすめ液 TU-11-P(冬用)、TU-12-P(春秋用)、TU-13-P(夏用)、TU-14-P(真夏用)をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU - 39(リターダー)を10%程度加えて下さい。
  - ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
  - ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。
- 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 020115

