

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュア EX美白 中塗り用
品番	US - 93 - P
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ 無黄変型で透明性に優れ、素材の退色が少ない。 ・ 素材の濡れ色感が少なく白木地仕上げに適する。 ・ トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでおりません 			
配合比 および 可使時間 (数値は標準値です)	温度別標準配合比			
		15 以下	15 ~ 25	25 以上
	主剤品番	US-93-P 100	US-93-P 100	US-93-P 100
	硬化剤	CB-159 50	CB-159 50	CB-159 50
	うすめ液	TU-11-P 75 ~ 100	TU-12-P 75 ~ 100	TU-13-P 75 ~ 100
可使時間	5 ~ 6 時間	5 時間	3 時間	
可使時間は増粘により作業性が悪くなる時間を目安としております。また可使時間を越えた塗料を使用すると塗膜欠陥を生じ易くなりますのでご注意ください。				
塗布量	80 ~ 100 g / m ² (希釈配合品として)			
乾燥時間 (数値は標準値です)		10	20	30
	指触乾燥	17分	8分	8分
	研磨可能時間	8時間以上	6 ~ 7時間	5時間
用途	出窓、木質内装建材及び一般木工製品の下塗り、中塗り			
備考	<p>・ シンナーは季節により、TU-11-P (冬用) TU-12-P (春秋用) TU-13-P (夏用) をご使用下さい。また高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39 (リターダー) を10%程度加えて下さい。</p> <p>・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。</p> <p>・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。</p> <p>本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。 このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。</p>			

101118

