

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ファイヤーブレイクF4 下塗り用
品番	US-59-P
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り、ローラー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。</li> <li>・乾燥性が速く、作業性に優れます。</li> <li>・不燃材料認定を取得しています。</li> </ul>			
配合比 および 可使時間	温度別標準配合比			
		15℃以下	15～25℃	25℃以上
	主剤品番	US-59-P 100	US-59-P 100	US-59-P 100
	硬化剤	CB-225 50	CB-225 50	CB-225 50
	うすめ液	TU-11-P 75～100	TU-12-P 75～100	TU-13-P 75～100
可使時間	4時間以上	4時間以上	4時間以上	
塗布量	60～70 g/m <sup>2</sup> (希釈配合品として)			
乾燥時間		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	20分	15分	10～15分
	研磨可能時間	6時間	4時間	2～3時間
用途	出窓、木質内装建材及び一般木工製品の下塗り、中塗り			

備考：

- ・ 外希釈用シンナーは表面乾燥性、平滑性調整のため、季節に応じてTU-11-P(冬用)、TU-12-P(春秋用)、TU-13-P(夏用)をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39(リターダー)を10%程度加えて下さい。
- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

※ このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

※ 本製品をご使用の際には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守して下さい。 170623

