

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	UW - 05 - P
品名	ピュアウッドシーラー G - CATタイプ
適用塗装機	G - CAT 塗装機

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木材の導管になじみが良いです</li> <li>・速乾性です</li> </ul>		
配合比	A液	100	
	B液 (CB - 042)	100	
	ユレットシンナー (TU - 12 - P)	70 ~ 120	
可使時間	4時間 (20)		
塗装方法	G - CAT 塗装機	アクセル (DU - 01)	10%
塗布量	50 ~ 80 g / m <sup>2</sup>		
乾燥時間	指触乾燥	10分 (20)	アクセル添加時
	硬化乾燥	20分 (20)	アクセル添加時
用途	各種木工製品の下塗り		

## 備考

- ・シンナーは季節により、TU - 11 - P (冬用)、TU - 12 - P (春秋用)、TU - 13 - P (夏用) をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU - 39 リターダーをご使用下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・配合後、充填材が沈殿する場合がありますので、定期的に攪拌して下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。  
このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。  
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守して下さい。080501

