

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュア EXハード 下塗り用
品番	UW - 27 - P
適用塗装機	刷毛塗り、スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料																						
特徴	<ul style="list-style-type: none"> EXハード中、上塗り塗料との組合わせで軟質材の打痕、擦り傷性改善効果がある。 トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 充填性が良く、また表面硬度の向上にも効果がある。 扱い易い1:1配合比です。 																						
配合比 および 可使時間	<p>温度別標準配合比</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>15 以下</th> <th>15 ~ 25</th> <th>25 以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主剤品番</td> <td>UW-27-P 100</td> <td>UW-27-P 100</td> <td>UW-27-P 100</td> </tr> <tr> <td>硬化剤</td> <td>CB-147 100</td> <td>CB-147 100</td> <td>CB-147 100</td> </tr> <tr> <td>うすめ液</td> <td>TU-11-P 10 ~ 30</td> <td>TU-12-P 10 ~ 30</td> <td>TU-13-P 10 ~ 30</td> </tr> <tr> <td>可使時間</td> <td>2.5時間</td> <td>1.5時間</td> <td>1.5時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>可使時間は増粘により作業性が悪くなる時間を目安としております。また可使時間を越えた塗料を使用すると塗膜欠陥を生じ易くなりますのでご注意ください。</p>				15 以下	15 ~ 25	25 以上	主剤品番	UW-27-P 100	UW-27-P 100	UW-27-P 100	硬化剤	CB-147 100	CB-147 100	CB-147 100	うすめ液	TU-11-P 10 ~ 30	TU-12-P 10 ~ 30	TU-13-P 10 ~ 30	可使時間	2.5時間	1.5時間	1.5時間
	15 以下	15 ~ 25	25 以上																				
主剤品番	UW-27-P 100	UW-27-P 100	UW-27-P 100																				
硬化剤	CB-147 100	CB-147 100	CB-147 100																				
うすめ液	TU-11-P 10 ~ 30	TU-12-P 10 ~ 30	TU-13-P 10 ~ 30																				
可使時間	2.5時間	1.5時間	1.5時間																				
塗布量	80 ~ 100 g / m ² (希釈配合品として)																						
乾燥時間	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10</th> <th>20</th> <th>30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指触乾燥</td> <td>20分</td> <td>15分</td> <td>10 ~ 15分</td> </tr> <tr> <td>研磨可能時間</td> <td>1.5 ~ 2.5時間</td> <td>1 ~ 2 時間</td> <td>1 ~ 2時間</td> </tr> </tbody> </table>				10	20	30	指触乾燥	20分	15分	10 ~ 15分	研磨可能時間	1.5 ~ 2.5時間	1 ~ 2 時間	1 ~ 2時間								
	10	20	30																				
指触乾燥	20分	15分	10 ~ 15分																				
研磨可能時間	1.5 ~ 2.5時間	1 ~ 2 時間	1 ~ 2時間																				
用途	木質壁、床および木製内装建材及び一般木工製品の下塗り EXハードシリーズの中、上塗り塗料との組み合わせを推奨致します																						
備考	<ul style="list-style-type: none"> 外希釈用シンナーは表面乾燥性、平滑性調整のため、季節に応じてTU-13-P(夏用)、TU-12-P(春秋用)、TU-11-P(冬用)をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39(リターダー)を10%程度加えて下さい。 塗装及び乾燥中は換気を良くし、養生乾燥中も換気を十分行うよう注意してください。 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。 ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。 <p>このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。</p> <p>刷毛塗りの際は同じ塗布量となるよう均一に塗装してください。塗布量がばらつくと本来の性能が出ないことがありますのでご注意ください。</p> <p>本製品を御使用前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。 100405</p>																						