

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ファイヤーブレイク 半外部用 下塗り
品番	UW-49-P
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	不燃木材用塗料 ファイヤーブレイク 半外部用の下塗りです。 不燃薬液の木材からの溶脱を防止する効果に優れています。 トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。			
配合比		15℃以下	15～25℃	25℃以上
	主剤品番	UW-49-P 100部	UW-49-P 100部	UW-49-P 100部
	硬化剤	CB-239 100部	CB-239 100部	CB-239 100部
	うすめ液	TU-39-P 0～20部	TU-39-P 0～20部	TU-39-P 0～20部
	可使時間	2.5時間	2時間	1.5時間
	* 可使時間は増粘等により塗装性が悪化する時間を記しております。 可使時間を越えた塗料は発泡等塗膜欠陥や仕上がりが不良を生じやすくなりますので避けてください。			
塗布量	90～100 g/m ² (配合塗料1回塗りあたり)			
乾燥時間	温度	25℃		
	指触乾燥	2時間		
	指圧乾燥	6時間		
用途	不燃木材の下塗り			
備考	<ul style="list-style-type: none"> 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。 ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。 <p>※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なる場合があります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。</p> <p>※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。</p>			

