

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	XX-72
品名	溶剤系 S-MATT
適用塗装機	刷毛塗り、スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	表面硬度が非常に高く、耐擦り傷性に優れます。 肌触りのよい滑らかな質感のウルトラマット仕上げが得られます。			
標準配合比	主剤:硬化剤:シンナー=100 : 50 : 0~15			
塗布量	80~100g/m <sup>2</sup> (配合塗料1回塗りあたり)			
可使用時間	3時間(20℃)			
乾燥時間		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	2時間	1時間	30分
	指圧乾燥	18時間	6時間	2時間
	完全乾燥	7日	5~7日	5~7日
用途	木製家具、建具、木工品、屋内木部各種、床材、フローリング			

## 注意事項

- ・ 主剤は使用前に充分攪拌してください。
- ・ 塗料使用後の余り残りは必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・ 塗料配合時、攪拌不足がツヤ引け、ブツの原因になりますのでご注意ください。
- ・ 主剤に硬化剤を混合後、可使用時間を過ぎた塗料は使用しないでください。／高温時(液温が高い場合)は可使用時間が短くなるのでご注意ください。
- ・ 塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
- ・ 塗装時に使用した道具は、シンナーにて洗浄してください。
- ・ 塗装及び乾燥中は換気を良くし、養生乾燥中も換気を充分行うよう注意してください。
- ・ 塗装時は保護マスク、手袋を着用するとともに養生中も充分に乾燥を行ってください。
- ・ 塗料は必ず5℃以上、30℃以下で保存してください。
  
- ・ シンナーは季節に応じてTU-11-P(冬用)、TU-12-P(春秋用)、TU-13-P(夏用)をご使用下さい。  
また高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39(リターダー)を10%程度加えて下さい。

\* 本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

\* このデータは弊社における信頼できるデータですが、使用条件などにより異なることがあります。  
ご使用に関しては御社においてご確認の上御使用願います。

\* 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

201026