

品番：L8-\*\*\*\*-\*\*P 品名：L8 エナメル（各色、各ツヤ）

（1 液型ラッカー系塗料）

---

## 仕 様 書

---

玄々化学工業株式会社

## ホルムアルデヒド放散等級

F [(社)日本塗料工業会登録 登録番号 G01263]

F は建築基準法における屋内に面積の制限なく使用できる建築材料を示す規格です。

## 特長

トルエン・キシレン・RoHS 指令対象物質及びホルムアルデヒドを使用していない。

可使時間のない1液型、速乾性で作業性に優れる。

乾燥性、光沢、着色力に優れます。

ツヤあり～ツヤケシまでの各種グレードを用意しております。

学校環境衛生基準適合品

## 用途

一般木工製品の中塗り、上塗り

## 塗装用具

スプレー、刷毛塗り

## 塗装工程

適用範囲：一般木工製品（未塗装の場合）

仕 様：木部ラッカーエナメル塗り（塗りつぶし仕上げ）

工程	使用材料 / 配合比（重量比）	塗布量 （1回）	塗り重ね 乾燥時間 （20℃）
1	素地ごしらえ	サンドペーパー P180～P220	
2	下塗り ピュアラッカーサフホワイト（LR-1015-P） 100 ピュアラッカーシンナー（TL-40-P） 80～100	120 g ～ 150 g/m <sup>2</sup>	1時間以上
3	研磨紙ずり	サンドペーパー P220～P320	
4	中塗り ピュアサンジグシーラー（LS-16-P） 100 ピュアラッカーシンナー（TL-40-P） 80～100	80 g ～ 100 g/m <sup>2</sup>	1時間以上
5	研磨紙ずり	サンドペーパー P400	
6	上塗り L8エナメル（L8 **** **P） 100 TL-40-P 80～100	60 g ～ 80 g/m <sup>2</sup>	2時間以上

ピュアラッカーサフホワイト（LR-1015-P）、ピュアサンジグシーラー（LS-16-P）はF 適合品です。

ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

高温多湿時にブラッシング現象が発生する場合はリターダー（TU-39）を10%混入して下さい。湿度が80%を超える場合は、リターダー（TU-39）を10～20%混入して下さい。

ピュアうすめ液もご使用できます。

## 警告と注意事項

### 警告

引火性の液体である。

溶剤中毒の恐れがある。

### 注意事項

吸入したり、皮膚に触れたりすると中毒やかぶれ等の健康障害を起こす恐れがありますから、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。

本製品を御使用の際には、MSDS(製品安全データシート)をよくお読み下さい。

取り扱い作業所は、火気の無い所で行い、局所排気装置を設けて下さい。又、燃料には使用しないで下さい。

塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。

取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク・保護手袋・前掛等を着用して下さい。

容器からこぼれた場合には、布で拭き取って水をはった容器に保管して下さい。

塗料の付着したウエス・塗料カス・研磨粉・スプレーダスト等は廃棄するまで必ず水に浸け置きして下さい。

取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。

目に入った場合には多量の水で洗った後、又誤って飲み込んだ時にはできるだけ早く医師の診察を受けて下さい。

蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

火災時には炭酸ガス・泡又は粉末消火器をご使用下さい。

よくフタをし、40℃以下で子供の手が届かない所へ保管して下さい。

中身を使い切ってから廃棄して下さい。

商品の仕様、品番につきましては予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

他社製品との併用については、ご確認の上、ご使用願います。

素材により実際の色調と異なる場合がありますので、必ず試し塗りを行ってからご使用願います。

塗布量及び乾燥時間は、素材の種類や気温・温度などにより異なりますので目安として下さい。

ご使用前には商品に貼り付けてある取り扱い、注意文をお読み下さい。