

木部建築内装用

改正建築基準法 適合品

F☆☆☆☆

規制対象外商品

(社) 日本塗料工業会登録 登録番号

US-94-P G01064

UF-19-**P G01069

学校環境衛生基準適合品

環境配慮型 2液型ウレタン樹脂塗料

ピュア サンジングシーラー フラット

中塗り・上塗り共通硬化剤



使用硬化剤 CB-016

食品衛生法規格基準適合品

用途

木工製品及び木製内装建材全般

特長

- ・硬化剤を共通にし使いやすくしました
- ・トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません
- ・扱い易い1：1配合比で作業性の良い速乾タイプ
- ・刷毛塗り適正抜群



中塗り用

US-94-P ピュアサンジグシーラー

特長

透明性、導管なじみ性、充填性が良好

配合比

US-94-P 100
CB-016 100

ピュアうすめ液 既調合タイプですが必要に応じて希釈

塗布量

60～80g/m²

乾燥時間

	10℃	20℃	30℃
指 触 乾 燥	20 分	15 分	10 ～ 15 分
研磨可能時間	3 ～ 4 時間	2 時間	1 ～ 2 時間

荷姿

16Kg / 4Kg



硬化剤

CB-016 ピュア硬化剤 US-94-P 用 UF-19-P 用

荷姿

16Kg / 4Kg



上塗り用

UF-19-**P ピュアフラット 各つや

特長

肉持ち性、スリ傷防止性良好

配合比

UF-19-**P 100
CB-016 100

ピュアうすめ液 既調合タイプですが必要に応じて希釈

塗布量

60～80g/m²

乾燥時間

	10℃	20℃	30℃
指触乾燥	20 分	15 分	10 分
硬化乾燥	8 時間	6 時間	5 時間

荷姿

16Kg / 4Kg

ラインナップ

UF-19-00P ピュアフラット つや有り
UF-19-30P ピュアフラット 3分消し
UF-19-50P ピュアフラット 半消し
UF-19-70P ピュアフラット 7分消し
UF-19-99P ピュアフラット 全消し



塗装工程

工程	使用材料	配合比 (重量比)	塗装方法	塗布量	乾燥時間 (20℃)
1	素地調整	P180～P220 サンドペーパー			
2	木地着色	アクア AP ステイン (各色) 水	100 適量	刷毛塗り後 拭き取り	30～50g/m ² 3時間以上
3	毛羽取り	P320 サンドペーパー			
4	下塗り	US-94-P CB-016 ピュアうすめ液	100 100 適量	スプレー 刷毛塗り	60～80g/m ² 2時間以上
5	研磨	P320～P400 サンドペーパー			
6	上塗り	UF-19-**P CB-016 ピュアうすめ液	100 100 適量	スプレー 刷毛塗り	60～80g/m ² 8時間以上

※ピュアうすめ液は季節により TU-11-P (冬用)、TU-12-P (春秋用)、TU-13-P (夏用)、TU-14-P (真夏用) をご使用下さい。

※透明仕上げの場合には 2, 3 を省略して下さい。

警告と注意事項

警 告 (1) 引火性の液体である。(2) 溶剤中毒の恐れがある。

注意事項 吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれ等の健康障害を起こす恐れがありますから、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。
(1) 取り扱い作業場所は、火気の無い所で行い、局所排気装置を設けて下さい。又、燃料には使用しないで下さい。(2) 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。(3) 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク・保護手袋・前掛けを着用して下さい。(4) 容器からこぼれた場合には、布で拭き取って水をはった容器に保管して下さい。(5) 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。(6) 目に入った場合には多量の水で洗った後、又誤って飲み込んだ時にはできるだけ早く医師の診察を受けて下さい。(7) 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。(8) 火災時には炭酸ガス・泡又は粉末消火器を使用して下さい。(9) よくフタをし、40℃以下で子供の手が届かない所へ保管して下さい。(10) 中身を使い切ってから排気して下さい。

◎商品の仕様、品番につきましては予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

◎硬化乾燥時間については 20℃でのご使用を目安にお考え下さい。(温度、湿度、下地の状態、塗料の塗布量、塗装環境により大幅に異なる場合があります。)

◎ご使用前には取り扱い、注意事項をお読み下さい。

◎商品の取り扱いに当たっては、安全データシート (SDS) に従って下さい。

●商品のご用命は下記の代理店まで



玄々化学工業株式会社

■本社工場

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折 74

Tel : (0567) 28-9207 Fax : (0567) 28-9219

E-mail : info@gen2.co.jp

URL : http://www.gen2.co.jp/

