

カラー見本

※材質により、着色性は異なります。

容量 1L, 4L, 16L



透明 (I6-10)



白色 (I6-1001)



利休ねずみ色 (I6-1301)



ひまわり色 (I6-4001)



さび色 (I6-2001)



栗色 (I6-2301)



焦げ茶色 (I6-3701)



古代色 (I6-7501)



墨色 (I6-1501)

白系の色は暗所に使った場合、黄変する事があります。




木地見本


塗装工程

NO	工程	使用材料・配合比	塗装方法	塗り回数	塗布量	乾燥時間 (20℃)
1	木地研磨	P120~P180サンドペーパー				
2	着色	和さ美原液	刷毛塗り後拭き取り	1	15~20g/m ²	24時間以上

●刷毛洗浄液はIT-10 (エコうすめ液) をご使用ください。



刷毛塗り



拭き取り



完成