

## 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	サドリン クラシック (各色)
品番	W0-****
適用塗装機	刷毛塗り、ディッピング

塗料の種類	低塗膜形成型の木材保護 (アルキッド樹脂系) 塗料					
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 厳しい気象条件に強く多彩なカラーで幅広い用途に対応可能です。</li> <li>・ 防虫、防かび成分が木材に浸透し、木材表面に現れるカビ・腐朽菌、虫害の発生を抑制します。</li> <li>・ 紫外線吸収剤により木材の変色・退色を低減化させます。</li> <li>・ 再塗装の際に旧塗膜を完全剥離する必要がなく簡易でメンテナンス作業ができます。</li> </ul>					
標準配合比 および可使用時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 原液でそのまま御使用下さい。</li> <li>※ 1液型なので可使用時間は特にありません。</li> </ul>					
塗布量 塗布面積  (1回塗りあたり)	材 質	ディップ処理		刷毛塗り		
	ソフトウッド、針葉樹材	5～8 m <sup>2</sup> /L		7～12 m <sup>2</sup> /L		
	ハードウッド、広葉樹材	8～12 m <sup>2</sup> /L		10～14 m <sup>2</sup> /L		
<p>※ 上記塗布面積の数値は参考値です。刷毛塗り1回塗りあたりの塗布量目安は、概ね80ml～100ml/m<sup>2</sup> ですが、使用する木材の種類、含水率、表面状態、塗装方法により都度変わりますのでご留意下さい。</p> <p>※ 別途、建築工事標準仕様書木材保護塗料塗りに従う場合はJASS 18 (WP)の規定に準拠した工程、塗布量で塗装下さい。</p>						
塗装工程例	<b>JASS 18 塗装工事 木材保護塗料塗り (WP) に準拠</b>					
	屋外標準仕様			木壁・フェンス・デッキ等		
	工程	品名	A種	B種	塗り付け量	工程間隔時間
	1	素地調整	●	●	サトペーパー P150	
	2	サドリンベース	○	○	0.07～0.08kg /m <sup>2</sup>	2～6 時間
	3	サドリンクラシック	●	●	0.08kg/m <sup>2</sup> 以上	24 時間以上
	4	サドリンクラシック	●	●	0.08kg/m <sup>2</sup> 以上	24 時間以上
5	サドリンクラシック	●	—	0.06kg/m <sup>2</sup> 以上	72 時間以上	
備 考						
※ ● : 実施する工程作業 ○ : 必要に応じ実施する工程作業 — : 実施しない工程作業						

<p>乾燥時間 (20℃)</p>	<p>指触乾燥時間 2～3時間 乾燥時間 12時間</p> <p>※ 数値は標準的な参考値です。気温・湿度等の環境によって異なります。 ※ 塗り重ねは12時間以上乾燥後に行ってください。</p>	
<p>用途</p>	<p>外装</p>	<p>羽目板、破風、下見板、軒天井、鼻かくし、板壁 等</p>
	<p>建具</p>	<p>雨戸、濡れ縁、戸袋、格子戸、窓枠、窓格子、ルーバードア、引き戸 等</p>
	<p>外構外部</p>	<p>バルコニー、ベランダ、パーゴラ、ベンチ、フェンス、木柵、門扉、ガーデンデッキ、ガーデンファニチャー、遊具 等</p>
<p><b>サドリン塗装上の注意</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>サドリンは薬剤・有機溶剤が含まれていますので、草花・小動物・食物などの近くで塗らないで下さい。</li> <li>空気中の酸素により、重合反応を起こし、紙・布など表面積の大きい材質の物に浸み込ませた物を多量に蓄積すると酸化熱により自然発火することがありますのでご留意下さい。 (塗料が浸み込んだ布、ウエスは水の入った容器に入れて保管し早めに焼却等処理して下さい)</li> <li>塗装中は手袋・保護衣を着用し、火気に注意して下さい。</li> <li>手などに付着したサドリンは石鹼液などで洗って下さい。</li> <li>塗装中は換気を良くして下さい。</li> <li>充分乾燥した木材(含水率18%以下)に塗り、雨天直後の塗装は避けてください。 また塗装の前には木材表面の汚れを取り除いてください。</li> <li>気温5℃以下の環境での塗装は避けてください。</li> <li>塗装前に必ず試し塗りをしてください。</li> <li>サドリンは顔料を均一に分散させるため、使用前によくかき混ぜ、使用中も時々混ぜてください。</li> <li>塗料をよく浸透させ、耐久性を向上させるため、乾燥時間をよくとってください。</li> <li>レッドウッド色は水分により変色しやすいので、木口、釘部分等はシールを十分行って下さい。</li> <li>余った塗料は酸化を防ぐため、缶のフタを密栓し、冷暗所で保管して下さい。</li> <li>下塗りにサドリンベースを1回塗装しますと、より防虫効果を高めることができます。</li> <li>カラレスとクラシックのホワイトは単品で屋外用途に塗装しないでください。</li> <li>特に水平部分(屋根等)には厚めの塗装をしてください。</li> <li>塗り重ねを行う場合は最低12時間乾燥させてください。また塗装品は3日以上養生してからご使用下さい。</li> <li>木材保存処理された木材で湿気のために保存薬剤が滲出し白色結晶として析出が見られるような場合は使用を避けてください。</li> </ol> <p>※ 本製品は性能の改善のため予告なく仕様を変更することがあります。 ※ このデータは弊社における信頼できるデータですが、使用条件などにより異なることがあります。 ご使用に際しては御社に於いてご確認のうえご使用願います。 ※ 本製品をご使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。</p> <p style="text-align: right;">Sadolin Classic 050701</p>		