

臭いが少ない! 塗りやすさ抜群!

GEN GEN
eLF
~エルフ~

屋内木部用

エコマーク認定商品

TVOC 0.1% 未満

エルフカラー

S3ライン



S3-1000 ホワイト



S3-1100 ライトグレー



S3-1500 ブラック



S3-2000 レッド



S3-2700 ブラウン



S3-2900 レッドウッド



S3-3500 オーク



S3-3700 チーク



S3-3900 パイン



S3-4000 イエロー



S3-4900 メイズ



S3-5900 グリーンアンバー



S3-6000 ブルー



S3-7500 オールナット



S3-10 カラレス

※樹種の木地色によって色調がことなりますので、必ず試し塗りを行ってください。

(社) 日本塗料工業会登録 http://www.toryo.or.jp	
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
商 品 名	GENGEN eLF エルフカラー
登 録 番 号	G01238



生地見本

取扱説明書

GEN GEN
eLF
～エルフ～

屋内木部用 エルフカラー

エコマーク認定商品

TVOC 0.1% 未満

食品衛生法規格基準適合品

学校環境衛生基準適合品

F☆☆☆☆適合品

用途

屋内木部全般着色塗料

特長

- ・極めて塗りやすい塗料です。
- ・刷毛むらが目立ちません。
- ・塗りつぎむらが目立ちません。
- ・塗料の乾燥が速いため、短時間で塗り重ねが可能です。
- ・半ツヤケシ

使用方法

原液でご使用ください。
※濃度調整は S3-10 (カラレス) をご使用ください。

乾燥時間

塗り重ね可能：1時間 硬化乾燥：24時間
※気温、湿度、材種、塗布量により異なります。

塗装方法

刷毛塗り、ローラー等

塗布量

40～60g/m² (1回塗り) ※素材により異なります。

標準塗装工程仕様書

工程	使用材料	配合比	塗装方法	塗布量 (g/m ²)	乾燥 (20℃)
1	素地調整	P180～P220 サンドペーパー			
2	1回目塗装	S3-**** エルフカラー	原液	刷毛塗り	40～60g/m ² 1時間以上
3	毛羽取り研磨	P320～P400 サンドペーパー			
4	2回目塗装	S3-**** エルフカラー	原液	刷毛塗り	40～60g/m ² 24時間以上
工程	使用材料	配合比	塗装方法	塗布量 (g/m ²)	乾燥 (20℃)
1	素地調整	P180～P220 サンドペーパー			
2	素地着色	S3-**** エルフカラー	原液	刷毛塗り	40～60g/m ² 1時間以上
3	毛羽取り研磨	P320～P400 サンドペーパー			
4	1回目塗装	SC-45-*** eLF 木部内装用 ミズ	原液 0～30	刷毛塗り	60～80g/m ² 4時間以上
5	毛羽取り研磨	P320～P400 サンドペーパー			
6	2回目塗装	SC-45-*** eLF 木部内装用 ミズ	原液 0～30	刷毛塗り	60～80g/m ² 6時間以上

注意事項

1. 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所に保管してください。(凍結しない場所)
2. ご使用前には塗料を十分攪拌してからご使用ください。
3. 塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意ください。又、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分出ない可能性があります。標準塗布量を遵守してください。
※塗布量は、素材の種類によって異なりますので、あくまでも目安としてください。
4. 塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
5. 5℃以下でのご使用は避けてください。(乾燥時間が著しく遅くなります)
6. 塗装時に使用した道具は、温水石鹸で洗浄してください。時間が経って水で溶けない場合には、溶剤 (アセトン) にて洗ってください。
7. どのような場合でも換気に十分注意してください。
8. 決して飲まないようしてください。もし、誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の処置を受けてください。
9. 目に入らないようご注意ください。目に入った場合には、直ちに大量の水で洗い医師の処置を受けてください。
10. 皮膚についた場合には、石鹸で水洗いをしてください。
11. 初めて本製品をご使用される場合には、必ず目立たない場所で試し塗りを行ってください。
12. 他社製品との併用についても同様に試し塗りを行ってください。
13. 製品の取り扱いに当たっては、安全データシート (SDS) に従ってください。

廃棄方法

- 少量の場合には、吸収材 (新聞紙等) に染み込ませ乾燥後適切な場所に廃棄してください。
- 量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄してください。 ●水路や下水道には流さないでください。

荷姿

16L / 3L / 0.7L

品名

S3ライン 全15色

カラーバリエーション	
品番	色名
S3-10	カラレス
S3-1000	ホワイト
S3-1500	ブラック
S3-2000	レッド
S3-2700	ブラウン
S3-4000	イエロー
S3-6000	ブルー
S3-1100	ライトグレー
S3-2900	レッドウッド
S3-3500	オーク
S3-3700	チーク
S3-3900	パイン
S3-4900	メイズ
S3-5900	グリーンアンバー
S3-7500	オールナット

耐汚染性試験結果

汚染物質	エルフカラー	A社	B社
ミス	○	○	○
赤クレヨン	○	○	○
紅茶	○	○	○
コーヒー	○	○	○
しょうゆ	○	○	○
植物油	○	痕跡	痕跡
マーガリン	○	○	○
ケチャップ	○	○	○
口紅	○	色残り	色残り
ソース	○	○	○
台所用洗剤	○	色取れ	痕跡

GEN GEN 玄々化学工業株式会社

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74 TEL:0567-28-9207 FAX:0567-28-9219

●ホームページ <http://www.gen2.co.jp/> ●E-mail info@gen2.co.jp

