

体育館やスポーツ施設等のフローア塗装に**オススメ**です！

1 液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料 ユートンMピュアタイプ



特長

- 光沢が良好で、ノンスリップ性があるので体育館等の激しい運動を行う木部フローアにご使用頂けます。
- トルエン、キシレン等、厚生労働省が規定している化学物質を含みません。
- 1液型のため取り扱いが容易で乾燥性などの作業性に優れます。
- 耐摩耗性に優れ、強固な塗膜を保持します。

GC-63-SP試験成績 (20℃/湿度 60%)

粘度：岩田カップ (20℃) …55±5 秒

乾燥：指触乾燥 (20℃) …13 分

指圧乾燥 (20℃) …5 時間

耐衝撃性：デュポン 1/2 500 g …50cm 以上

耐摩耗性：JISK5961 テーバー試験 100 回転…1.1mg

耐滑り性：滑り抵抗係数…0.97

【塗装工程】

適用範囲：フローリング(未塗装の場合)
仕様：1液ウレタン 透明 ツヤあり仕上げ

艶有り 荷姿：16Kg・4Kg

工程	使用材料／配合比(重量比)	塗装方法	塗布量	乾燥時間(20℃)
1	素地調整	ドラムサンダーP40～100及びポリッシャーP100で全面均一に研磨した後、除塵		
2	下塗り	ユートンMピュアタイプ°(GC-63-SP) 100 ピュアうすめ液 10～30	刷毛／ ムートンモップ	80～100g/m ² 8時間以上
3	研磨	ポリッシャーP100～150で均一に研磨した後、除塵		
4	中塗り	ユートンMピュアタイプ°(GC-63-SP) 100 ピュアうすめ液 10～30	刷毛／ ムートンモップ	80～100g/m ² 8時間以上
5	研磨	ポリッシャーP100～150で均一に研磨した後、除塵		
6	ライン塗装	ウレタンエナメル		1日以上
7	上塗り	ユートンMピュアタイプ°(GC-63-SP) 100 ピュアうすめ液 10～30	刷毛／ ムートンモップ	80～100g/m ² 1日以上

※最終塗装の前に線引き部(ライン)の表面を必要に応じて研磨して下さい。
※塗布量、乾燥条件は目安であり、塗布材料や塗装方法等により異なります。

使用上の注意

- 体育館などのスポーツ施設などでのご使用の場合には1週間以上の養生をして下さい。
- 塗装前に素材の汚れ、ヤニ等を除去してから塗装して下さい。また、刷毛等の洗いには上記専用シンナーをご使用下さい。
- ピュアうすめ液は季節に合わせて使い分けて下さい。また、夏場等で乾燥が早く湿度が80%を超える場合は、ブラッシング現象を避けるため、TU-39リターダーを10～20%混入して下さい。
- 本品は空気中の水分と反応し、硬化乾燥する湿気硬化型ウレタン塗料のため、使用毎に容器の蓋を密栓して下さい。
- 開放状態で放置したり、一度使用した残液を元の容器に絶対に戻さないで下さい。使用できなくなります。
- 体育館等の広面積の場合は24時間乾燥させて下さい。



玄々化学工業株式会社

本社／〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74

(工場) TEL：0567-28-9207 FAX：0567-28-9219

ホームページ <https://www.gen2.co.jp> e-mail info@gen2.co.jp



■お問い合わせは