

成分表

玄々化学工業株式会社

品番	S5-2900
品名	エクステエナメル レッドウッド

S5-2900		含有量(%)	詳細
組成成分	樹脂	25.0	アクリル樹脂
	水	48.8	
	溶剤	脂肪族炭化水素	1.1
	溶剤	グリコール系	6.2 第2種有機溶剤
	溶剤	グリコールエーテル系	1.2
	艶消剤	2.6	
	着色顔料	13.1	
	添加剤	2.0	
合計		100.0	
備考			