

成分表

玄々化学工業株式会社

品番	S5-3500
品名	エクステエナメル オーク

S5-3500		含有量 (%)	詳細	
組成	樹脂	25.3	アクリル樹脂	
	水	50.6		
	溶剤	脂肪族炭化水素	1.1	
	溶剤	グリコール系	6.4	第2種有機溶剤
	溶剤	グリコールエーテル系	1.0	
	艶消剤	2.6		
	着色顔料	10.8		
	添加剤	2.2		
合計		100.0		
備考				