

成分表

玄々化学工業株式会社

品番	S5-5900
品名	エクステエナメル グリンアンバー

S5-5900		含有量(%)	詳細
組成	樹脂	25.4	アクリル樹脂
	水	53.9	
	溶剤	脂肪族炭化水素	1.2
	溶剤	グリコール系	6.8 第2種有機溶剤
	艶消剤	2.8	
	着色顔料	4.2	
	添加剤	5.7	
合計		100.0	
備考			