

改訂第2版

玄々化学工業株式会社

U8-2000-30P			含有量(%)	詳 細
組 成	樹脂		21.7	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂
	溶剤	酢酸エステル	63.3	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素		6.0	ニトロセルローズ
	艶消剤		1.0	
	着色顔料		4.3	
	可塑剤		2.1	
	添加剤		1.6	
	合 計		100.0	
	備 考			