

成分表

玄々化学工業株式会社

品番	UF-47-95P
品名	ファイヤーブレイク 半外部用 上塗り ツヤケシ150%

UF-47-95P		含有量(%)	詳細
組成	樹脂	19.1	合成樹脂、アクリル樹脂
	溶剤	脂肪族炭化水素	14.6 第2石油類,第3種有機溶剤
	溶剤	酢酸エステル	59.1 第2石油類,第2種有機溶剤
	艶消剤	2.6	
	添加剤	4.6	
合計		100.0	
備考			