

素足にさらりとやさしいツヤケシ仕上げ

フローオイル フィニッシュツヤケシ

家具 フローリング 建材 おもちゃ

型番 IG-19

容量 1L (0.8Kg) / 4L (3.4Kg) / 16L (13.4Kg)

フローリングはもちろん、
家具や建材の白木仕上げにも最適です。

■ 特長

- ★ 塗装後の毛羽立ちがありません。
- ★ 木そのままを感じられる透明ツヤケシ仕上げです。
- ★ 手垢防止効果でお掃除が簡単です。



ミツロウ



成分表示：亜麻仁油／ミツロウ

塗装面積：1L：15～20㎡（1回塗り）※素材や下地によって異なります。

安全性：F 食 学 鉛 ト



自然発火にご注意ください

塗装工程（クリーナー仕上げ）

工程	使用材料／配合比 (重量比)	塗装方法	塗布量（1回）	乾燥時間 (20℃)
1 素地ごしらえ	サンドペーパーP320～P400			
2 下塗り	フローオイルフィニッシュツヤケシ (IG-19) 100 エコうすめ液 (IT-10) 0～30	刷毛塗り後 拭き取り	15～20g/㎡ (拭き取り後)	12時間以上
3 毛羽取り研磨	サンドペーパーP400～P600			
4 上塗り	フローオイルフィニッシュツヤケシ (IG-19) 100 エコうすめ液 (IT-10) 0～30	刷毛塗り後 拭き取り	15～20g/㎡ (拭き取り後)	24時間以上

※塗装に際して、光沢ムラのない自然な仕上がり感を得るために、木材に浸透せず表面に残ったフローオイルフィニッシュツヤケシ (IG-19) は、その都度乾いたウエス等で十分拭き取ってください。