

2 液型ウレタン塗料

# ピュア EXハード

エキストラ



地球と人にやさしい、を。  
玄々化学工業㈱は、間伐材の有効利用を  
促進する機能性塗料の開発を通じ、塗料  
と地球環境の共生を追及していきます。

## テーブルなどの凹み傷にお悩みの方

## 硬くしたいけれど、UV塗料はちよっね・・・ という方

# 是非！ EXハードをお試しくください。

新技術によって針葉樹を驚くほど硬くすることができるようになりました。

これまで何をしても凹んでしまった、針葉樹を使用したテーブル・フローリングに最適な塗料です。

## 木材が驚きの硬さに！！

Step  
1

ピュア EXハード  
下塗り用  
品番：UW-27-P

1. 浸透性の高いシーラーに、特殊素材をブレンドすることで**木材をがっちり固める！**
2. **乾燥性が良い**ため、作業効果に優れる！
3. 硬さと柔軟性を併せ持つ画期的手法で**塗膜割れのリスクが少ない！**

Step  
2

ピュア EXハード  
中塗り用  
品番：US-28-P

1. **透明性の高い、中塗り専用塗料**なので仕上がりが違う！
2. 透明感だけでなく、研磨性と肉持ち感も実現
3. **乾燥性が良い**ため、作業効果に優れる！

Step  
3

ピュア EXハード  
上塗り用  
品番：UF-29-\*\*P

1. 硬さだけでなく、**擦り傷にも強い上塗り専用塗料！**
2. きめ細やかなツヤケシ仕上げで**抜群の高級感！**
3. 硬さと柔軟性を併せ持つ画期的手法で**塗膜割れのリスクが少ない！**

## 2 液型ウレタン塗料

# ピュア EXハード

エキストラ

### 塗膜性能

項目	方法	結果
耐押し傷性	—	凹み 9H 傷 3H
寒熱繰り返し試験	80°C/2h ⇄ 20°C/2h 10 サイクル	○
湿熱繰り返し試験	50°C90%RH/8h ⇄ 20°C/16h 10 サイクル	○

※塗膜 300μ以上塗装した試験板での値。

### 標準塗装工程

工程	配合比	塗布量	乾燥時間 (20°C)
下塗り (UW-27-P)	ピュア EXハード 下塗り用 A液 100 下塗り用 B液 100 ピュアうすめ液 30	スプレー 130g/㎡	2時間以上
	※ご希望の耐押し傷性能が得られるまで下塗りを繰り返し塗装して下さい。 標準塗膜は約 300μです。		
研磨	P320 サンドペーパー		
中塗り ① (US-28-P)	ピュア EXハード 中塗り用 A液 100 中塗り用 B液 50 ピュアうすめ液 50～75	スプレー 100～120g/㎡	3時間以上
研磨	P400 サンドペーパー		
中塗り ② (US-28-P)	ピュア EXハード 中塗り用 A液 100 中塗り用 B液 50 ピュアうすめ液 50～75	スプレー 100～120g/㎡	8時間以上
研磨	P400 サンドペーパー		
上塗り (UF-29-P)	ピュア EXハード 上塗り用 A液 100 上塗り用 B液 25 ピュアうすめ液 75	スプレー 60～80g/㎡	8時間以上 (梱包可能時間は 24時間以上)

※中塗り用、上塗り用塗料は耐押し傷性能を実現する為に、開発された専用製品ですので、下塗り塗料と合わせてのご使用をお勧めします。

## 玄々化学工業株式会社

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折 74 TEL:0567-28-9207 FAX:0567-28-9219  
URL: <http://www.gen2.co.jp> E-mail [info@gen2.co.jp](mailto:info@gen2.co.jp)