

# 塗装工程仕様書



玄々化学工業株式会社

営業部

〒496-0005

愛知県津島市神守町中ノ折74

TEL : 0567-28-9207

FAX : 0567-28-9219

品番 : UW-27-P、US-28-P、UF-29-\*\*P

品名 : ピュア EX ハード

摘要範囲 : 一般木工製品及び木質内装建材

工程	使用材料	配合比 (重量比)	塗装方法	塗布量	乾燥時間 (20℃)
1	素地調整 P180～P220 サンドペーパー				
2	UW-27-P	100	スプレー	80～100 g/m <sup>2</sup>	2時間以上
	CB-147 ピュアうすめ液	100 10～30			
※ご希望の耐押し傷性能が得られるまで下塗りを繰り返し塗装して下さい。 標準塗膜は約300μです。					
4	研磨 P320 サンドペーパー				
5	US-28-P	100	スプレー	80～100 g/m <sup>2</sup>	3時間以上
	CB-148 ピュアうすめ液	50 50～75			
6	研磨 P400 サンドペーパー				
7	US-28-P	100	スプレー	80～100 g/m <sup>2</sup>	8時間以上
	CB-148 ピュアうすめ液	50 50～75			
	研磨 P400 サンドペーパー				
8	UF-29-**P	100	スプレー	60～80 g/m <sup>2</sup>	8時間以上 (梱包可能時間は 24時間以上)
	CB-149 ピュアうすめ液	25 75			

※中塗り用、上塗り用塗料は耐押し傷性能を実現する為に開発された専用製品ですので、下塗り塗料と合わせてのご使用をお勧めします。

- ・塗布量は、素材の種類により異なりますので目安として下さい。
- ・過剰塗装は塗膜外観を損なう恐れがあるため、塗布量を守って塗装して下さい。
- ・シンナーは季節により TU-11-P (冬用)、TU-12-P (春秋用)、TU-13-P (夏用)、TU-14-P (真夏用) をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39 (リターダー) を10%程度加えて下さい。5℃以下では乾燥が極端に遅くなるため塗装を控えて下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

\*\*\*製品の取り扱いに当っては安全データシート (SDS) に従って下さい\*\*\*