

塗装工程仕様書



玄々化学工業株式会社

営業部

〒496-0005

愛知県津島市神守町中ノ折74

TEL : 0567-28-9207

FAX : 0567-28-9219

品番 : UF-13-**-P

品名 : ピュアフラットハードタイプ (各ツヤケン)

摘要範囲 : 一般木工製品及び木質内装建材の上塗り

工程	使用材料	配合比 (重量比)	塗装方法	塗布量	乾燥時間 (20℃)
1	素地調整 P180~P240 サンドペーパー				
2	Z7-71-P ZPライン ピュアうすめ液	100 1~30 適量	スプレーまたは 刷毛塗り後 拭き取り		1時間以上
3	UW-321-P CB-103 ピュアうすめ液	100 100 70~120	スプレーまたは 刷毛塗り	60~80g/m ²	1時間以上
4	毛羽取り研磨 P320~P400 サンドペーパー				
5	US-40-P CB-086 ピュアうすめ液	100 50 75	スプレーまたは 刷毛塗り	80~100g/m ²	3時間以上
6	研 磨 P320~P400 サンドペーパー				
7	UF-13-**-P CB-050 ピュアうすめ液 ZPライン	100 25 80 1~10	スプレー	30~50g/m ²	1時間以上
8	UF-13-**-P CB-050 ピュアうすめ液	100 25 80	スプレー	60~80g/m ²	16時間以上 (梱包)

- ・着色剤ベースは仕上がりに応じて選択して下さい。Z7-71-P (目止め用)、Z4-30-P (ワイピング用)
- ・中塗りは、下地の吸い込み具合、仕上げの状況に応じて2~3回塗りを行って下さい。
- ・塗布量は、素材の種類により異なりますので目安として下さい。
- ・シンナーは季節によりTU-11-P (冬用)、TU-12-P (春秋用)、TU-13-P (夏用)、TU-14-P (真夏用) をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39 (リターダー) を10%程度加えて下さい。5℃以下では乾燥が極端に遅くなるため塗装を控えて下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管して下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

製品の取り扱いに当っては安全データシート (SDS) に従って下さい