製 品 説 明 書

玄々化学工業株式会社

品　　名	G－NATURE レゾナC トップ 各ツヤ
品　　番	I8－20－＊＊
適用塗装機	刷毛、ローラー

塗料の種類	1液形ポリウレタン樹脂塗料	
特　　徴	1．光沢に優れ、肉持ちが良好である。 2．適度なノンスリップ性と弾力性があり、滑りにくく、足にかかる 負担が低減される。 3．耐磨耗性に優れ、塗膜が長持ちする。	
標準配合比	原液使用	
塗　布　量 塗装回数	60～80g／㎡ 1回塗り	
乾燥時間 （数値は標準値です）	指　触　時　間	60分（23℃）
	硬　化　乾　燥	24時間以上（23℃）
用　　途	木製家具、建具、木工品、屋内木部各種	

注意事項

- 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をしてください。
- 本製品は酸化重合型塗料で塗料が浸み込んだウエス、スポンジ等をゴミ袋等に重ねて放置した場合に、重合熱により自然発火の恐れがあります。使用したウエスなどは水に浸して保管し早めに焼却等処分をして下さい。
- 有機溶剤を含有致しますので塗装中は手袋、マスク等を着用し、火気に注意してください。
  また、塗装時の換気に注意し塗装後の養生時にも十分に換気を行ってください。
- 塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
- 旧塗膜が残っている場合は、剥離剤や研磨により古い塗膜をはがして下さい。
- 厚塗りを行うと乾燥不良、中うみの原因となります。

廃棄方法

- 少量の場合には、吸収紙（新聞紙等）に浸み込ませ乾燥後適切な場所に廃棄してください。
- 量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄してください。
- 水路や下水道には流さないでください。

＊本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
＊このデータは弊社における信頼できるデータでありますが、使用条件などにより異なることがあります。
ご使用に関しては御社においてご確認の上御使用願います。
＊本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。　190905

GENGEN