

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュア サンジングシーラー
品番	US-30-P
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り、ローラー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料																						
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 ・肉持ちが良く、乾燥性、タレ止め性に優れる。 ・研磨作業性が良好である。 																						
配合比 および 可使時間	<p>温度別標準配合比</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10℃以下</th> <th>10～30℃</th> <th>30℃以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主剤品番</td> <td>US-30-P 100部</td> <td>US-30-P 100部</td> <td>US-30-P 100部</td> </tr> <tr> <td>硬化剤</td> <td>CB-022 50部</td> <td>CB-022 50部</td> <td>CB-022 50部</td> </tr> <tr> <td>うすめ液</td> <td>TU-11-P 75-100部</td> <td>TU-12-P 75-100部</td> <td>TU-13-P 75-100部</td> </tr> <tr> <td>可使時間</td> <td>4～5時間</td> <td>3時間</td> <td>2時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 可使時間は増粘により作業性が悪くなる時間を目安にしております。また可使時間を越えた塗料を使用すると塗膜欠陥を生じ易くなりますのでご注意ください。</p>				10℃以下	10～30℃	30℃以上	主剤品番	US-30-P 100部	US-30-P 100部	US-30-P 100部	硬化剤	CB-022 50部	CB-022 50部	CB-022 50部	うすめ液	TU-11-P 75-100部	TU-12-P 75-100部	TU-13-P 75-100部	可使時間	4～5時間	3時間	2時間
	10℃以下	10～30℃	30℃以上																				
主剤品番	US-30-P 100部	US-30-P 100部	US-30-P 100部																				
硬化剤	CB-022 50部	CB-022 50部	CB-022 50部																				
うすめ液	TU-11-P 75-100部	TU-12-P 75-100部	TU-13-P 75-100部																				
可使時間	4～5時間	3時間	2時間																				
塗布量	80～100 g/m ² (希釈配合塗料1回塗り当たり)																						
乾燥時間 (数値は標準値 です)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10℃</th> <th>20℃</th> <th>30℃</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指触乾燥</td> <td>20分</td> <td>15分</td> <td>10～15分</td> </tr> <tr> <td>研磨可能時間</td> <td>4～5時間</td> <td>3時間</td> <td>2時間</td> </tr> </tbody> </table>				10℃	20℃	30℃	指触乾燥	20分	15分	10～15分	研磨可能時間	4～5時間	3時間	2時間								
	10℃	20℃	30℃																				
指触乾燥	20分	15分	10～15分																				
研磨可能時間	4～5時間	3時間	2時間																				
用途	木質壁、床および木製内装建材及び一般木工製品の下塗り、中塗り																						
推奨上塗り塗料	ピュア フラット(各ツヤ) 各種																						
備考:	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外希釈用シンナーは表面乾燥性、平滑性調整のため、季節に応じてTU-13-P(夏用)、TU-12-P(春秋用)、TU-11-P(冬用)をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39(リターダー)を10%程度加えて下さい。 ・ 塗装及び乾燥中は換気を良くし、養生乾燥中も換気を十分行うよう注意してください。 ・ 本製品は乾燥性調整のため季節に応じた主剤処方(夏用)、(春秋用)、(冬用)に調整しております。お取り扱いにご留意下さい。 ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。 ・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。 <p>※ このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 191212</p>																						