

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	UW-33-P
品名	ピュア ウッドシーラー
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 超速乾性、肉持ち良好な下塗り用塗料で木材の毛羽抑え、ヤセ防止性に優れます。 木地着色抑えとしてブリード防止性が良好です。			
配合比 および 可使用時間	温度別標準配合比			
		15℃以下	15～25℃	25℃以上
	主剤品番	UW-33-P 100部	UW-33-P 100部	UW-33-P 100部
	硬化剤	CB-034 100部	CB-034 100部	CB-034 100部
	うすめ液	TU-11-P 100～150部	TU-12-P 100～150部	TU-13-P 100～150部
可使用時間	4～5時間	2～3時間	1～2時間	
※ 可使用時間は増粘により作業性が悪くなる時間を目安としております				
塗布量	30～50 g/m ² (希釈配合品として)			
乾燥時間		10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	20分	15分	10～15分
	研磨可能時間	2～3時間	1～2時間	1時間
用途	木工製品および木質部材の下塗り (備え付け家具、カウンター、階段踏み板、腰壁、フローリング等)			
備考:	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外希釈用シンナーは表面乾燥性、平滑性調整のため、季節に応じてTU-13-P(夏用)、TU-12-P(春秋用)、TU-13-P(冬用)をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39 (リターダー) を10%程度加えて下さい。 ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。 ・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。 <p>※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 ※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。</p>			

231108