

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	GC-63-SP
品名	ユートンM ピュアタイプ
適用塗装機	刷毛、ムートンモップ

塗料の種類	1液型湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	トルエン、キシレンを含みません。 光沢が良好で、スリップ性を抑えフローア用途に適しています。 一液形で取り扱い容易で乾燥性などの作業性にも優れます。	
配合比	主剤(GC-63-SP)	100部
	ピュアうすめ液(TU-12-P)	10~30部
可使時間	_____	
塗布量	80~100g/m ²	
乾燥時間	指触乾燥	15分 (20℃)
	硬化乾燥	5時間 (20℃)
用途	木質フローア、コンクリートの防塵	

備考

- ・ シンナーは季節により、TU-11-P(冬用)、TU-12-P(春秋用)、TU-13-P(夏用)をご使用下さい。高温多湿等時にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39(リターダー)をA液に対して10%程度加えて下さい。
- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。本製品は湿気により硬化する塗料ですので、保管時には湿気に注意して下さい。
- ・ シンナーは、ウレタンシンナーを使用して下さい。ユートンシンナー、塗料用シンナーは使用できません。
- ・ 体育館等の施工は塗装工程仕様書をご参照下さい。

※ 本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

※ このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。
御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

※ 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

210721