

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	SW-36
品名	CNFシーラー
適用塗装機	刷毛塗り、スプレー

塗料の種類	水性アクリルウレタンエマルジョン塗料	
特徴	・上塗り塗料との併用により、変色やワレなどが抑えられ、美観の維持に効果的である ・水性のため不燃性で、引火性がない。	
配合比	原液で御使用ください。(必要であれば、水にて適宜希釈)	
塗布量	100~120g/m ²	
乾燥時間	指触乾燥	1時間 (20℃)
	硬化乾燥	>6時間 (20℃)
用途	木部製品のシーラー	

注意事項

- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をしてください。
- ・ ご使用前には塗料を十分攪拌してからご使用ください。
- ・ 塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
- ・ 5℃以下または湿度80%以上での塗装は避けてください(乾燥が著しく遅くなります)。
- ・ 塗装時に使用した道具は、水または温石鹼水にて洗浄してください。
- ・ どのような場合にも換気に十分注意してご使用ください。
- ・ 皮膚に付いた場合には、石鹼で水洗いしてください。

廃棄方法

- ・ 少量の場合には、吸収紙(新聞紙等)に浸み込ませ乾燥後適切な場所に廃棄してください。
- ・ 量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄してください。
- ・ 水路や下水道には流さないでください。

※ 本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

※ このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。ご使用に関しては御社においてご確認の上御使用願います。

※ 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

190906

