2022/06/24
改訂第2版

成　分　表

玄々化学工業株式会社

品　番	GC-63-SP
品　名	ユートンM　ピュアタイプ

	GC-63-SP		含有量(%)	詳　細
組成	樹脂		42.6	湿気硬化型ポリウレタン樹脂
	溶剤	脂肪族炭化水素	17.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	溶剤	酢酸エステル	40.0	第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	添加剤		0.4	
	合　計		100.0	
	備　考			

			含有量(%)	詳　細
組成				
	合　計			
	備　考			