

# 成分表

玄々化学工業株式会社

品番	L8-2700-50P
品名	L8エナメル ブラウン ツヤケシ50%

L8-2700-50P		含有量(%)	詳細	
組成	樹脂	21.7	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂	
	溶剤	アルコール	1.3	アルコール類,第2種有機溶剤
	溶剤	酢酸エステル	54.5	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素	5.5	ニトロセルロース	
	艶消剤	1.0		
	着色顔料	13.1		
	可塑剤	2.2		
	添加剤	0.7		
合計		100.0		
備考				

		含有量(%)	詳細
組成			
合計			
備考			