

成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	S5-2900
品 名	エクステエナメル レッドウッド

S5-2900		含有量 (%)	詳 細	
組 成	樹脂	25.0	アクリル樹脂	
	水	48.5		
	溶剤	脂肪族炭化水素	1.1	
	溶剤	グリコール系	6.2	第2種有機溶剤
	溶剤	グリコールエーテル系	1.1	第2種有機溶剤
	艶消剤	2.6		
	着色顔料	13.5		
	添加剤	2.0		
合 計		100.0		
備 考				

		含有量 (%)	詳 細
組 成			
合 計			
備 考			