

成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	U8-1000-70P
品 名	U8エナメル ホワイト ツヤケシ70%

A液				
U8-1000-70P		含有量(%)	詳 細	
組 成	樹脂	16.5	アクリル樹脂	
	溶剤	46.7	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当	
	繊維素	1.0	ニトロセルローズ	
	艶消剤	2.0		
	着色顔料	32.5		
	添加剤	1.3		
合 計		100.0		
備 考				

B液			
CB-066		含有量(%)	詳 細
組	樹脂	39.8	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤	0.2	
成			
合 計		100.0	
備 考			