

成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	U8-1500-30P
品 名	U8エナメル ブラック ツヤケシ30%

A液		U8-1500-30P	含有量(%)	詳 細
組 成	樹脂		21.8	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂
	溶剤	アルコール	1.1	アルコール類,第2種有機溶剤
	溶剤	酢酸エステル	67.6	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素		4.8	ニトロセルロース
	艶消剤		1.0	
	着色顔料		2.3	
	添加剤		1.4	
合 計			100.0	
備 考				

B液		CB-066	含有量(%)	詳 細
組	樹脂		39.8	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	酢酸エステル	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤		0.2	
成				
合 計			100.0	
備 考				