

# 成分表

玄々化学工業株式会社

品番	U8-1500-50P
品名	U8エナメル ブラック ツヤケシ50%

A液		U8-1500-50P	含有量(%)	詳細	
組成	樹脂		20.5	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂	
	溶剤	アルコール	1.1	アルコール類,第2種有機溶剤	
	溶剤	酢酸エステル	68.0	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当	
	繊維素		4.7	ニトロセルロース	
	艶消剤		1.7		
	着色顔料		2.3		
	添加剤		1.7		
合計			100.0		
備考					

B液		CB-066	含有量(%)	詳細
組成	樹脂		39.8	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	酢酸エステル	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤		0.2	
成分				
合計			100.0	
備考				