

成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	U8-1500-70P
品 名	U8エナメル ブラック ツヤケシ70%

A液		U8-1500-70P	含有量(%)	詳 細	
組 成	樹脂		19.2	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂	
	溶剤	アルコール	1.0	アルコール類,第2種有機溶剤	
	溶剤	酢酸エステル	68.4	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当	
	繊維素		4.7	ニトロセルロース	
	艶消剤		3.5		
	着色顔料		2.2		
	添加剤		1.0		
合 計			100.0		
備 考					

B液		CB-066	含有量(%)	詳 細
組	樹脂		39.8	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	酢酸エステル	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤		0.2	
成				
合 計			100.0	
備 考				