

# 成分表

玄々化学工業株式会社

|    |                    |
|----|--------------------|
| 品番 | U8-2000-50P        |
| 品名 | U8エナメル レッド ツヤケシ50% |

| A液          |      | 含有量(%) | 詳細  |
|-------------|------|--------|---|
| U8-2000-50P |      |        |   |
| 組成          | 樹脂   | 20.5   | 合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂                       |
|             | 溶剤   | 63.4   | 第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当 |
|             | 繊維素  | 5.8    | ニトロセルロース                                  |
|             | 艶消剤  | 1.7    |   |
|             | 着色顔料 | 4.3    |   |
|             | 可塑剤  | 2.5    |   |
|             | 添加剤  | 1.8    |   |
|             |      |        |   |
|             |      |        |   |
| 合計          |      | 100.0  |   |
| 備考          |      |        |   |

| B液     |     | 含有量(%) | 詳細            |
|--------|-----|--------|---------------|
| CB-066 |     |        |               |
| 組成     | 樹脂  | 39.8   | ポリイソシアネート樹脂   |
|        | 溶剤  | 60.0   | 第1石油類,第2種有機溶剤 |
|        | 添加剤 | 0.2    |               |
| 成分     |     |        |               |
|        |     |        |               |
|        |     |        |               |
|        |     |        |               |
| 合計     |     | 100.0  |               |
| 備考     |     |        |               |