

# 成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	U8-2000-70P
品 名	U8エナメル レッド ツヤケシ70%

A液				
U8-2000-70P		含有量 (%)	詳 細	
組          成	樹脂	19.2	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂	
	溶剤	63.9	酢酸エステル 第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当	
	繊維素	5.7	ニトロセルロース	
	艶消剤	3.5		
	着色顔料	4.3		
	可塑剤	2.4		
	添加剤	1.0		
合 計		100.0		
備 考				

B液			
CB-066		含有量 (%)	詳 細
組	樹脂	39.8	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	60.0	酢酸エステル 第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤	0.2	
成			
合 計		100.0	
備 考			