

成分表

玄々化学工業株式会社

品番	U8-2700-50P
品名	U8エナメル ブラウン ツヤケシ50%

A液		含有量(%)	詳細
U8-2700-50P			
組成	樹脂	20.5	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂
	溶剤	1.2	アルコール類,第2種有機溶剤
	溶剤	55.0	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素	5.4	ニトロセルロース
	艶消剤	1.7	
	着色顔料	13.1	
	可塑剤	2.1	
	添加剤	1.0	
合計		100.0	
備考			

B液		含有量(%)	詳細
CB-066			
組成	樹脂	39.8	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤	0.2	
成分			
合計		100.0	
備考			