

# 成分表

玄々化学工業株式会社

品番	U8-2700-P
品名	U8エナメル ブラウン

A液				
U8-2700-P		含有量(%)	詳細	
組成	樹脂	23.7	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂	
	溶剤	アルコール	1.3	アルコール類,第2種有機溶剤
	溶剤	酢酸エステル	53.8	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素	5.7	ニトロセルロース	
	着色顔料	13.1		
	可塑剤	2.2		
	添加剤	0.2		
合計		100.0		
備考				

B液				
CB-066		含有量(%)	詳細	
組成	樹脂	39.8	ポリイソシアネート樹脂	
	溶剤	酢酸エステル	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤	0.2		
成分				
合計		100.0		
備考				