

# 成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	U8-4000-50P
品 名	U8エナメル イエロー ツヤケシ50%

A液				
U8-4000-50P		含有量(%)	詳 細	
組          成	樹脂	20.5	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂	
	溶剤	酢酸エステル	56.6	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素		3.3	ニトロセルロース
	艶消剤		1.7	
	着色顔料		14.9	
	可塑剤		2.0	
	添加剤		1.0	
合 計		100.0		
備 考				

B液				
CB-066		含有量(%)	詳 細	
組	樹脂		39.8	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	酢酸エステル	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤		0.2	
成				
合 計		100.0		
備 考				