

成分表

玄々化学工業株式会社

品番	U8-4400-50P
品名	U8エナメル ベンジジンイエロー ツヤケシ50%

A液		含有量(%)	詳細	
U8-4400-50P				
組成	樹脂	23.6	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂	
	溶剤	アルコール	1.5	アルコール類,第2種有機溶剤
	溶剤	酢酸エステル	59.0	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素	3.5	ニトロセルロース	
	艶消剤	1.7		
	着色顔料	9.3		
	添加剤	1.4		
合計		100.0		
備考				

B液		含有量(%)	詳細	
CB-066				
組成	樹脂	39.8	ポリイソシアネート樹脂	
	溶剤	酢酸エステル	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤	0.2		
成分				
合計		100.0		
備考				