

成分表

玄々化学工業株式会社

| | |
|----|--------------------------|
| 品番 | U8-5500-30P |
| 品名 | U8エナメル シアニンググリーン ツヤケシ30% |

| A液 | | 含有量(%) | 詳細 |
|-------------|------|--------|---|
| U8-5500-30P | | | |
| 組成 | 樹脂 | 21.8 | 合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂 |
| | 溶剤 | 67.9 | 第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当 |
| | 繊維素 | 3.7 | ニトロセルロース |
| | 艶消剤 | 1.0 | |
| | 着色顔料 | 3.3 | |
| | 添加剤 | 2.3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 100.0 | |
| 備考 | | | |

| B液 | | 含有量(%) | 詳細 |
|--------|-----|--------|---------------|
| CB-066 | | | |
| 組成 | 樹脂 | 39.8 | ポリイソシアネート樹脂 |
| | 溶剤 | 60.0 | 第1石油類,第2種有機溶剤 |
| | 添加剤 | 0.2 | |
| 成分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 100.0 | |
| 備考 | | | |