

# 成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	U8-5500-70P
品 名	U8エナメル シアニンググリーン ツヤケシ70%

A液		含有量(%)	詳 細
U8-5500-70P			
組          成	樹脂	19.2	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂
	溶剤	68.7	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素	3.6	ニトロセルローズ
	艶消剤	3.5	
	着色顔料	3.2	
	添加剤	1.8	
合 計		100.0	
備 考			

B液		含有量(%)	詳 細
CB-066			
組	樹脂	39.8	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤	0.2	
成			
合 計		100.0	
備 考			