

成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	U8-6500-30P
品 名	U8エナメル シアニンブルー ツヤケシ30%

A液		含有量(%)	詳 細
U8-6500-30P			
組	樹脂	21.7	合成樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂
	溶剤	1.4	アルコール類,第2種有機溶剤
	溶剤	63.1	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	繊維素	7.5	ニトロセルローズ
	艶消剤	1.0	
	着色顔料	3.0	
	可塑剤	1.6	
	添加剤	0.7	
成			
合 計		100.0	
備 考			

B液		含有量(%)	詳 細
CB-066			
組	樹脂	39.8	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤	0.2	
成			
合 計		100.0	
備 考			