

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	UF-09-P
品名	ピュアフラット G-CATタイプ
適用塗装機	スプレー、G-CAT塗装機

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料		
特徴	・トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 ・表面硬度が高く、耐スリキズ性に優れます ・難黄変型で光変色が少ないです。 ・G-CATシステムをご利用いただくことが可能で、アクセル（DU-09-P）を混合することにより超速乾塗料として使用できます。		
配合比	A液	100部	
	B液（CB-099）	25部	
	ピュアうすめ液（TU-12-P）	50～75部	
可使時間	5時間（20℃）		
塗装方法	G-CAT塗装機 吐出量に対してアクセル（DU-09-P）10%混入		
塗布量	50～80g/m <sup>2</sup>		
乾燥時間	指触乾燥	10分（20℃）	アクセル添加時
	硬化乾燥	1～2時間（20℃）	アクセル添加時
用途	一般木工製品及び木質内装建材の上塗り、G-CAT塗装機使用可能塗料		

## 備考

- ・うすめ液は表面乾燥性、平滑性調整のため、季節によりピュアうすめ液 TU-11-P（冬用）、TU-12-P（春秋用）、TU-13-P（夏用）、TU-14-P（真夏用）をご使用下さい。  
高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39（リターダー）を10%程度加えて下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

※本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

※このデータは弊社における信頼できるデータでありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。210413

