

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	US-09-P
品名	ピュアサンジグシーラーG-CATタイプ
適用塗装機	G-CAT塗装機

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料		
特徴	肉持ちが良く、研磨性に優れる アクセル(DU-01)を混合することにより超速乾性になる		
配合比	A液	100	
	B液(CB-049)	50	
	ピュアうすめ液(TU-12-P)	35~50	
可使時間	3時間(20℃)		
塗装方法 塗布量	G-CAT塗装機	アクセル(DU-01)	10%
	100~120g/m ²		
乾燥時間	指触乾燥	10分(20℃)	アクセル添加時
	硬化乾燥	30分(20℃)	アクセル添加時
用途	各種木製品家具用下塗り、中塗りG-CAT塗装機専用塗料		

備考

- ・シンナーは季節により、TU-11-P(冬用)、TU-12-P(春秋用)、TU-13-P(夏用)をご使用下さい。
高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39 リターダ-を10%程度加えて下さい。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。

※本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。
※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

※本製品を御使用前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。050701