

成 分 表

玄々化学工業株式会社

品 番	UF-73-70P
品 名	ファイヤーブレイクF4 上塗り用 ツヤケシ70%

A液		UF-73-70P	含有量(%)	詳 細
組 成	樹脂		27.1	合成樹脂、アクリル樹脂
	溶剤	酢酸エステル	70.3	第1石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,第2種有機溶剤、第2石油類,有機溶剤非該当
	艶消剤		1.3	
	添加剤		1.3	
		合 計		100.0
	備 考			

B液		CB-230	含有量(%)	詳 細
組	樹脂		39.8	ポリイソシアネート樹脂
	溶剤	酢酸エステル	60.0	第1石油類,第2種有機溶剤
	添加剤		0.2	
成				
	合 計		100.0	
	備 考			